

# 接着剤一覧【ビニル床材・繊維床材・マット床材・巾木・腰壁材用】

種類	アクリル樹脂系				エポキシ樹脂系
	エマルジョン形				溶剤形
品名	ロンセメントエコ	ロンセメントエコスーパー	CP-7L	ロンセメント巾木用	ロンセメントEP-200N
荷姿			 ※(株)タイルメント製		
用途区分	一般用	一般用	一般用	巾木用	耐水用
価格(税抜)	<b>16,000円</b> (18kg/ポリ缶) <b>4,400円</b> (3kg/ポリビン)	<b>22,000円</b> (18kg/缶) <b>6,000円</b> (3kg/ポリビン)	<b>25,300円</b> (16kg/缶) <b>5,000円</b> (2.5kg/ポリビン)	<b>13,800円</b> (9kg/ポリ缶) <b>5,200円</b> (3kg/ポリ缶)	<b>34,100円</b> (20kg/缶セット) <b>10,200円</b> (6kg/缶セット)
外観	白色、ペースト状	白色、ペースト状	乳白色、ペースト状	乳白色、粘稠液	(主)白色粘稠体 (硬)灰色粘稠体
標準塗布量	0.3kg/㎡	0.3kg/㎡	0.075~0.1kg/㎡	0.3kg/㎡	0.4kg/㎡
オープンタイム (20℃) <sup>※1</sup>	5~10分	10分	10~20分 (透明になるまで)	10~20分	10分
張り付け可能時間 (オープンタイム含む)(20℃) <sup>※1</sup>	20~30分	30分	—	50分	45分
適用下地 (用途)	<ul style="list-style-type: none"> <li>●コンクリート・モルタル下地</li> <li>●木造下地</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●コンクリート・モルタル下地</li> <li>●木造下地</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●コンクリート・モルタル下地</li> <li>●フリーアクセスフロア (GRC、木、アルミ、スチール等 下地のピールアップ用)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●コンクリート・モルタル下地</li> <li>●木造下地</li> <li>●石膏ボード</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●コンクリート・モルタル下地</li> <li>●塗り床・ビニル床シート・ タイルの上面</li> <li>●アルミ・鉄板下地</li> <li>●石材下地</li> <li>●木造下地</li> </ul>
主な適用床材	●ビニル床シート	●ビニル床シート ●腰壁材	●ロンタイルOA ●パーホロンタイルカーペット ●タイルカーペット ECOSシリーズ	●ビニル床シート ●巾木 ●腰壁材	●ビニル床シート ●ビニル床タイル
特長	<ul style="list-style-type: none"> <li>●低VOC</li> <li>●無溶剤タイプ</li> <li>●非引火性</li> <li>●初期粘着力</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●低VOC</li> <li>●無溶剤タイプ</li> <li>●非引火性</li> <li>●初期粘着力良好</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●低VOC</li> <li>●無溶剤タイプ</li> <li>●ズレ抵抗性大</li> <li>●再接着可能</li> <li>●非引火性</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●低VOC</li> <li>●無溶剤タイプ</li> <li>●非引火性</li> <li>●初期粘着力</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ノンホルムアルデヒド</li> <li>●脱BTX</li> <li>●初期粘着力大</li> <li>●耐水性</li> <li>●耐熱性</li> <li>●塗り床・ビニル床材接着可</li> </ul>
容量と1缶当たりの 標準塗布面積	60㎡/18kgポリ缶 10㎡/3kgポリビン	60㎡/18kg缶 10㎡/3kgポリビン	150~230㎡/16kg缶 23~33㎡/2.5kgポリビン	H=60mm 500m/9kgポリ缶 165m/3kgポリ缶 H=75mm 400m/9kgポリ缶 132m/3kgポリ缶 H=100mm 300m/9kgポリ缶 99m/3kgポリ缶	50㎡/20kg缶セット 15㎡/6kg缶セット (主剤+硬化剤)
注意事項 <sup>※2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●湿気のある下地には 使用しない</li> <li>●直射日光の当たらない場所 (5~35℃)で保管</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●湿気のある下地には 使用しない</li> <li>●直射日光の当たらない場所 (5~35℃)で保管</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●塗布後、接着剤が透明に なってから施工</li> <li>●直射日光の当たらない場所 (5~35℃)で保管</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●湿気のある下地には 使用しない</li> <li>●直射日光の当たらない場所 (5~35℃)で保管</li> </ul>	<b>火気厳禁</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>●主剤、硬化剤を各々攪拌後、 等量を混合攪拌する</li> <li>●換気を十分に行う</li> <li>●直射日光の当たらない場所 (5~35℃)で保管</li> </ul>
1箇所での貯蔵限度	—	—	—	—	10セット/20kg缶セット 33セット/6kg缶セット 第4類第1石油類 危険等級II
特記事項	JIS F☆☆☆☆ JAIA 4VOC基準適合	JIS F☆☆☆☆ JAIA 4VOC基準適合	JIS F☆☆☆☆ JAIA 4VOC基準適合	JIS F☆☆☆☆ JAIA 4VOC基準適合	JIS F☆☆☆☆ JAIA 4VOC基準適合 脱BTX対応

※1.オープンタイム、張り付け可能時間は、塗布量・下地(吸湿性)・温度・湿度・通風量などにより変わりますので、表記の時間を参考に、塗布接着剤の乾燥状態を確かめ、床材を張り付けてください。  
 ※2.詳細は240~243ページおよび258~259ページをご参照ください。ご使用の際には、容器に記載してある取扱い注意事項をご確認ください。