

エポキシ樹脂系	ウレタン樹脂系		ニトリルゴム系	変成酢ビ・澱粉系
溶剤形	溶剤形		溶剤形	エマルジョン形
ロンセメントパワーエポ	ロンセメントUL	ロンセメント段鼻用	プルーフセメントNR	ウォールボンド200
<p>受注生産品</p> <p>納期/2週間、5缶セット以上</p> 				 <p>※ウォールボンド工業(株)製</p>
耐水用	耐水用	耐水用	一般用	一般用
39,600円 (18kg/缶セット)	29,000円 (18kg/缶) 15,400円 (9kg/缶)	(ロンステップME 同梱専用製品)	31,500円 (15kg/缶) 8,400円 (3kg/缶)	12,000円 (18kg(6kg×3袋)入/箱)
(主)白色粘稠体 (硬)灰色粘稠体	灰色、ペースト状	灰色、ペースト状	茶褐色、粘稠液	乳白色、ペースト状
0.3kg/㎡	0.3~0.35kg/㎡	0.3~0.35kg/㎡	0.5kg/㎡(両面塗布)	250~300g/㎡
50~70分	15分	30分	10~20分	0~5分
100分	60分	60~90分	90分	30分
<ul style="list-style-type: none"> ●コンクリート・モルタル下地 ●塗り床・ビニル床シート・タイルの上面 ●鉄板下地 ●アルミ下地 	<ul style="list-style-type: none"> ●コンクリート・モルタル下地 ●塗り床・ビニル床シート・タイルの上面 ●鉄板下地 ●アルミ下地 ●木造下地 	<ul style="list-style-type: none"> ●コンクリート・モルタル下地 ●鉄板下地 ●階段用 	<ul style="list-style-type: none"> ●コンクリート・モルタル下地 ●立ち上り・巾木・壁・天井 ●鉄板下地 	<ul style="list-style-type: none"> ●コンクリート・モルタル下地 ●石膏ボード、珪酸カルシウム板、合板
<ul style="list-style-type: none"> ●ビニル床シート ●耐動荷重シートパワーSRG ●耐動荷重シートパワーFA ●ロンリウムSRG ●ロンリウムSRG-UV ●FAスタック ●FAスタックR ●耐動荷重CDリウム ●耐動荷重CDリウムR ●耐動荷重CDリウム-UV 	<ul style="list-style-type: none"> ●ビニル床シート ●ロンウォールガードSP ●ビニル床タイル ●ロンチップタイル ●階段用床材 ●アウトガス対策床材(ロンクリーンリウムシリーズ) 	<ul style="list-style-type: none"> ●階段用床材の段鼻裏R部 	<ul style="list-style-type: none"> ●ビニル床シート ●巾木 ●トリムベルトM ●ピリカモールS 	<ul style="list-style-type: none"> ●ロンウォールガードL
<ul style="list-style-type: none"> ●ノンホルムアルデヒド ●脱BTX ●初期粘着力大 ●耐水性 ●耐動荷重性 ●塗り床・ビニル床材接着可 	<ul style="list-style-type: none"> ●施工性良好 ●初期粘着力 ●耐水性 ●耐衝撃性 ●塗り床・ビニル床材面への接着可(オープンタイムの取り方に注意) ●寒冷地で使用可 	<ul style="list-style-type: none"> ●施工性良好 ●初期粘着力 ●耐水性 ●耐衝撃性 ●寒冷地で使用可 	<ul style="list-style-type: none"> ●初期粘着力大 ●天井面・垂直面の施工用 ●耐熱性 ●耐水性 ●可塑剤の移行なし 	<ul style="list-style-type: none"> ●壁装材施工用澱粉系接着剤 ●接着性良好 ●比較的重量のある壁装材にも対応可 ●希釈不要
60㎡/18kgセット (主剤+硬化剤)	51~60㎡/18kg缶 25~30㎡/9kg缶	9m/本	30㎡/15kg缶(両面塗布) 6㎡/3kg缶(両面塗布)	60~72㎡
<p>火気厳禁</p> <ul style="list-style-type: none"> ●主剤、硬化剤を各々攪拌後、等量を混合攪拌する ●換気を十分に行う ●直射日光の当たらない場所(5~35℃)で保管 	<p>火気厳禁</p> <ul style="list-style-type: none"> ●十分に攪拌 ●換気を十分に行う ●直射日光の当たらない場所(5~35℃)で保管 	<p>火気厳禁</p> <ul style="list-style-type: none"> ●換気を十分に行う ●直射日光の当たらない場所(5~35℃)で保管 	<p>火気厳禁</p> <ul style="list-style-type: none"> ●換気を十分に行う ●直射日光の当たらない場所(5~35℃)で保管 	<ul style="list-style-type: none"> ●湿気のある下地には使用しない ●直射日光の当たらない場所(5~35℃)で保管
11セット/18kg缶セット 第4類第1石油類 危険等級II	55缶/18kg缶 第2類引火性固体 危険等級III	2,972本 第2類引火性固体 危険等級III	12缶/15kg缶 第4類第1石油類 危険等級II	—————
JIS F☆☆☆☆ JAIA 4VOC基準適合 脱BTX対応	JIS F☆☆☆☆ JAIA 4VOC基準適合 脱BTX対応	JIS F☆☆☆☆ JAIA 4VOC基準適合 脱BTX対応	JIS F☆☆☆☆ JAIA 4VOC基準適合	F☆☆☆☆ (国土交通大臣認定)