

接着剤の選択、保管・運搬、施工上の注意点

床材の種類や下地の種類、状態、施工場所の環境、施工方法によって使用する接着剤が異なります。
サンプル帳、カタログ、技術資料、施工マニュアル等に基づいて適用接着剤を選定してください。

エマルション形接着剤

(ロンセメントエコ、ロンセメントエコスーパー、CP-7L、ロンセメント巾木用、ウォールボンド200)

選択上の注意点



① 施工する床材に適合する接着剤を、サンプル帳、カタログ、技術資料などに記載してある工法仕様に基づいて選定してください。

お願い

- ① 下地の湿気は接着力を低下させます。乾燥していることを確認してから施工してください(高周波容量式水分計(水分計HI-520、HI-520-2)でD.MODE.440未満を目安)。湿っている下地には施工できません。
- ② 粉塵はないか、表面強度は十分であるかをチェックします。粉塵は接着性に影響し、弱い下地は動荷重で破壊される恐れがあります。こうした接着力を阻害する下地では剥がれ、浮き、反り等の事故を起こすことがありますので使用しないでください。

保管・運搬上の注意点

お願い

- ① 保管にあたっては、容器が密閉されて漏れのないことを確かめ、直射日光の当たらない場所で、5~35℃で保管してください。低温になる場所で保管し、凍結させますと変質、分離を起こし、使用不能となる可能性があります。
- ② 運搬にあたっては、容器に漏れがないことを確かめ、転倒、落下、破損がないように荷崩れ防止を確実に行ってください。
- ③ 一旦出した接着剤を缶に戻すことは避けてください。開缶後の接着剤は残さず使い切ることを原則としますが、保管する場合はフタをしっかりと締めて密閉することを確認の後行ってください。フタや口金に変形して密閉できない場合は保管できません。
- ④ 接着剤には使用期限があります。期限内にご使用ください。

施工上の注意点



- ① 使用の前に接着剤容器の表示事項、技術資料などをよくお読みください。
- ② 保護具着用
使用時は、規定のマスク・保護眼鏡・保護手袋を着用してください。
- ③ 使用中、誤って目に入った場合は、清浄な水で15分以上洗眼し、直ちに眼科医の診断を受けてください。
- ④ 子供注意
子供の手の届かない所に保管してください。
- ⑤ 中身を使い切ってから廃棄してください。
- ⑥ 投棄禁止
使用済み容器等を廃棄する場合には、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処分を委託してください。焼却すると臭気、有害ガスを発生する場合がありますので焼却はしないでください。梱包ケース等を焼却する場合は、都道府県条例に基づき焼却処分してください。
- ⑦ 取扱い後は、手洗い、うがい、洗面を十分に行ってください。
- ⑧ 接着用途以外には使用しないでください。

お願い

- ① 下地に水分が含まれていると接着力を低下させ、かつ水蒸気により局所的な床仕上げ材の膨れを招きます。下地の水分は高周波容量式水分計(水分計HI-520、HI-520-2)でD.MODE.440未満を目安とします。
- ② 所定の接着力を発揮させるために、下地の強度、平滑度、不陸等を確認してください。レイタンス、突起物、油污れ、塗料、ゴミ等をケレン除去し、下地面をきれいに掃除してください。剥がれ、浮き等の原因となり、床シート、床タイルの耐久性に影響を与えます。
- ③ 上澄み液が分離している場合があります。使用前によく攪拌してからご使用ください。
- ④ 接着剤の塗布は、ロンシール指定のクシ目ゴテまたは塗布方法で均一に塗布してください。一回の塗布面積は張り付け可能時間以内に床シート、床タイルが張り終える面積としてください。
- ⑤ 所定のオープンタイムを取ってから床シート、床タイルを張り始め、張り付け後はローラー等で十分に圧着してください。圧着が不十分な場合、床シート、床タイルの剥がれ、浮き等を起こす可能性があります。
- ⑥ 接着剤が十分に硬化するまでは、水洗い、急激な温度変化、什器や重量物の移動は避けてください。剥がれ、突き上げ、膨れ等が発生させる可能性があります。
- ⑦ 容器からこぼれないように作業を行ってください。こぼした場合は、速やかに拭き取ってください。